

Technische Informationen:

Rohmaterial:	Hart-PVC Granulat
Einsatzgebiet:	normal schlagzähe Profile für Innen- und Außeneinsatz
Stabilisierungsbasis:	Ca-Zn stabilisiert (bleifrei) weichmacherfrei, emissionsfrei
Herstellungsland:	Deutschland

Physikalische Daten:	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	1,60
Vicat-Erweichungstemp.B 50	DIN ISO 306	°C	80
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 178	N/ mm ²	3200
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527-2	N/ mm ²	50
Reißdehnung	DIN EN ISO 527-2	%	40
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179/1eA	KJ/m ²	5
Längenausdehnungskoeffizient	Dilatometer (-30/+50°C)	1/K	80·10 ⁻⁶
Wasseraufnahme	DIN 53471	%	0,02

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Weco Plastik GmbH
Untere Wiesen 11/1
D-88416 Ochsenhausen
Tel. +49-7352-1833
Fax +49-7352-4371
Email: info@wecoplastik.de
Webseite: www.wecoplastik.de